

تفلون مایع فشار قوی پروفاب Proofab Thread Locker

TL-70



ضد رسوخ کننده و قفل کننده رزوه

شرح

تفلون مایع فشار قوی محصولی می باشد که فرآورده ای می باشد که به صورت ویژه بجای نوار های تفلون عرضه شده است ، و توانایی چون ضد رسوخ کننده و قفل کننده رزوه با تکنولوژی بی هوازای تیکسوتروپیک با پایداری بالا را دارا می باشد . که حتی برای فشار های بالا می توان از این محصول استفاده کرد. و بیشتر برای اتصالاتی استفاده می شود که دارای فشارهای بالایی هستند.

خواص ویژه

- پایداری در مقابل لرزش
- با اجرای حرارت امکان جدا شدن را دارد
- تحمل فشار تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و ۷۰ بار
- ویژگی آب بندی دارد و در برابر رخنه و ضربه و لرزش مقاوم است
- دوام و ماندگاری بسیار طولانی تر نسبت به نوار تفلون

موارد کاربرد

- به کارگیری در مخازن فشار بالا
- آب بندی و اتصال لوله های فلزی که از آنها آب ، روغن ، گریس یا موادشیمیایی دیگر عبور می کند
- در لوله های بزرگ صنعتی کاربرد بسزایی دارد

روش مصرف

رزوه های نر و ماده را قبل از مونتاژ تمیز کرده تا روغن روی سطح باقی نماند
چسب را با چرخش ۳۶۰ روی سه رزوه اول اتصالات نر و ماده بمالید.
از ابزارهای دستی برای جدا کردن قطعات جفت استفاده کنید.
از یک دستمال جاذب جهت تمیز کردن اضافات اتصال در رزوه بکار ببرید .
قطعات را مونتاژ کرده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۲-۲۴ درجه سانتیگراد نگه دارید تا از گیرش کامل و اتصال ، اطمینان حاصل کنید.
اگر در دمای اتاق به سختی از هم جدا می شود،

حرارت موضعی را تا رسیدن به ۲۵۰ درجه سانتیگراد اجرا کنید و موقعی که گرم است از هم جدا کنید. سپس، هر نوع چسب خشک شده باقیمانده را به صورت مکانیکی جدا کرده و با حلال مناسب (استون) قطعات را تمیز کنید.
رزوه های نر و ماده را قبل از مونتاژ با دستمال جاذب تمیز کنید تا روغن برش پاک شود.
چسب را با چرخش ۳۶۰ روی سه رزوه اول اتصالات نر و ماده بمالید.
از یک دستمال جاذب برای پاک کردن ترکیب اضافی اتصال در جهت رزوه استفاده کنید.
قطعات را مونتاژ کرده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۲-۲۴ درجه سانتیگراد نگه دارید تا از گیرش کامل و اتصال ، اطمینان حاصل کنید.

از ابزارهای دستی برای جدا کردن قطعات جفت استفاده کنید.
هنگامی که در دمای اتاق به سختی از هم جدا می شود، حرارت موضعی را تا رسیدن به ۲۵۰ درجه سانتیگراد اعمال کنید و در حالی که گرم است از هم جدا کنید. سپس، هر گونه چسب خشک شده باقیمانده را به صورت مکانیکی جدا کرده و با حلال مناسب (استون) قطعات را تمیز کنید.

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
در صورت تماس با چشم فوراً با آب شیرین شسته شود و به پزشک مراجعه گردد.
از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد و در صورت بلعیده شدن بلافاصله فوراً به پزشک مراجعه شود.
هنگام استفاده ترجیحاً از دستکش استفاده شود .

نگهداری

مدت : دو سال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

تفلون مایع فشار قوی کوچک ۱۵ میلی لیتر:
هر جعبه ۲۴ عدد
هر کارتن ۶ جعبه
تفلون مایع فشار قوی بزرگ ۵۰ میلی لیتر:
هر جعبه ۱۲ عدد
هر کارتن ۱۰ جعبه

